SURGICRYL®
910
POLYGLACTINE

Typ	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
Zusammensetzung	Polyglactin 910, ein Copolymer aus 90% Glycolid und 10% L-lactid
Beschichtung	Poly-glycolid-co-L-lactid und Kalziumstearat (<1%)
Farbe	Violett
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 56 bis 70 Tagen. Zwischen 40 und 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 21 Tagen.
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden

Für Qualität & Sicherheit

smi
www.sutures.be

SURGICRYL® 910 POLYGLACTINE

SURGICRYL® 910 POLYGLACTINE

EIGENSCHAFTEN

- ☑ Hohe Reißfestigkeit
- ☑ Synthetisch
- ☑ Resorption durch Hydrolyse
- ☑ Geflochtener Fadenaufbau
- ☑ Beschichtetes Multifilament
- ☑ Luftdichte Verpackung

VORTEILE

Ausgezeichneter Gewebehalt

Minimale Gewebereaktion

Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit

Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
Hohe Flexibilität
Hohe Reißfestigkeit
Ausgezeichnete Knotensicherheit

Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma
Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit
Verminderte Kapillarwirkung

Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

ANWENDUNGSGEBIETE

Adaptation von Weichteilen und/oder Ligatur
besonders
Allgemeine Chirurgie
Hautverschluss
Viszeralchirurgie
Plastische Chirurgie
Ophthalmologie
Gynäkologie
Geburtshilfe
Orthopädie
Urologie

GEGENANZEIGEN

Herz- und Gefäßchirurgie
Neurochirurgie

Wegen der Resorbierbarkeit sollte es nicht zur Adaptation von Gewebe genutzt werden, das für einen längeren Zeitraum eine Nahtunterstützung erfordert.

Vorsicht bei Patienten mit verzögerter Wundheilung (z.B. geschwächtes Immunsystem).

REIßFESTIGKEIT



RESORPTION